FICHA TÉCNICA

Edición: 15/01/15
Últ.revisión: 15/01/15

PRODUCTO	**Silicona Neutra MULTIUSOS SECADO XPRESS**
PRESENTACIONES	Cartucho 280 ml
Refs. SAP	505528, 505529

Descripción

La Silicona Neutra MULTIUSOS es un sellador de silicona neutra para sellar todo tipo de materiales en interior y en exterior.

La Silicona Neutra MULTIUSOS incorpora la tecnología TCE (Tecnología Ceys Express). La junta será resistente al agua en sólo 2 horas.

La Silicona Neutra MULTIUSOS cura a temperatura ambiente transformándose en una junta flexible de bajo módulo con un excelente comportamiento frente a agentes meteorológicos, ozono, radiación UV, etc.

La Silicona Neutra MULTIUSOS admite el sellado de juntas con un movimiento de hasta el 25% dentro de un amplio rango de temperaturas.

Características

- Tipo de sellador: Alcoxi.
- Color: Blanco, translúcido.
- Densidad: 1,01 g/ml
- Formación Piel [23ºC, HR 50%]: 6 – 8 min
- $T_{aplicación}$: +5ºC – +40ºC
- Velocidad Curado [23ºC, HR 50%]: 4 mm/1 día; 7,5 mm/3 días; 10 mm/7 días
- Dureza Shore A [ISO 868]: 20
- Movimiento Junta: 25%
- Módulo [2 mm; 23ºC, HR 50%; Elongación 100%]: 0,3 MPa
- Resistencia Rotura [2 mm; 23ºC, HR 50%]: 1,1 MPa
- Elongación Rotura [2 mm; 23ºC, HR 50%]: 480%

Aplicaciones

- Sellado perimetral de marcos de ventanas y puertas de madera, aluminio, PVC.
- Acristalamiento.

Garantizamos las propiedades uniformes de nuestros productos en todos los suministros. Las recomendaciones y los datos publicados en esta hoja técnica se basan en nuestro conocimiento actual y rigurosos ensayos de laboratorio. Debido a las múltiples variaciones en los materiales y en las condiciones de cada proyecto, rogamos a nuestros clientes que efectúen sus propios ensayos de utilidad bajo las condiciones de trabajo previstas y siguiendo nuestras instrucciones generales. Con esto se evitan posteriores perjuicios, cuyas consecuencias serían ajenas a la empresa.
Los datos indicados en esta Hoja Técnica no deben ser considerados nunca como una especificación de las propiedades del producto.

FICHA TÉCNICA

Edición: 15/01/15
Últ.revisión: 15/01/15

- Sellado y relleno de todo tipo de juntas.
- Interior y exterior.
- Baños (bañeras, duchas, sanitarios, mamparas…).
- Cocinas (encimeras, fregaderos, zonas húmedas…).
- Multimaterial: vidrio, vidrio laminado, aluminio anodizado y lacado, espejos, acero, acero inoxidable, PVC, cemento, hormigón, ladrillo, gres, cerámica, azulejos, porcelana, madera, mármol, Silestone®, Corian®.

Modo de Empleo

- Las superficies a sellar deben estar limpias, secas y desengrasadas. *El producto utilizado para la limpieza de las superficies dependerá de la naturaleza de las mismas. En algunos casos puede usarse un trapo limpio humedecido en disolvente. En otros casos consultar el método de limpieza con el fabricante de los materiales de soporte.*
- Cortar el extremo de la boca del cartucho y enroscar la cánula cortándola a la sección deseada (cortar en diagonal).
- Colocar el cartucho en una pistola.
- Aplicar un cordón de Silicona Neutra MULTIUSOS y alisar.
  Las mejores prestaciones se obtendrán en juntas con una sección mínima de 5 x 5 mm. En juntas con una anchura superior a 12 mm, la profundidad de la junta debería ser la mitad de la anchura de la junta.
  Se puede colocar previamente un fondo de junta de espuma de polietileno de celda cerrada o de espuma de poliuretano de celda abierta.
  Debería asegurarse el relleno completo de la junta asegurando un buen contacto entre el sellador y las superficies de soporte que forman la junta. Puede usarse una espátula antes de que tenga lugar la formación de piel del sellador.
  Para sellados verticales debe aplicarse de abajo hacia arriba para evitar la formación de cavidades en el interior de la junta.
- Limpiar los restos de silicona fresca con un trapo. Una vez seca, puede eliminarse el sobrante con una cuchilla o *Elimina Silicona Profesional* de *Paso Profesional* siempre que sea compatible con el material del sustrato.

Disolución y limpieza

El producto no curado se puede eliminar mediante un trapo. El producto curado únicamente puede ser eliminado por procedimientos mecánicos.

Almacenaje

Almacenar en un lugar fresco y seco entre +5ºC y +30ºC. En su envase original la vida del producto es de 12 meses.

Seguridad

Ver FDS.

Garantizamos las propiedades uniformes de nuestros productos en todos los suministros. Las recomendaciones y los datos publicados en esta hoja técnica se basan en nuestro conocimiento actual y rigurosos ensayos de laboratorio. Debido a las múltiples variaciones en los materiales y en las condiciones de cada proyecto, rogamos a nuestros clientes que efectúen sus propios ensayos de utilidad bajo las condiciones de trabajo previstas y siguiendo nuestras instrucciones generales. Con esto se evitan posteriores perjuicios, cuyas consecuencias serían ajenas a la empresa.
Los datos indicados en esta Hoja Técnica no deben ser considerados nunca como una especificación de las propiedades del producto.